



## Dekor Langzeitlasur

- für viele Holzarten innen und aussen
- atmungsaktive, dekorative Wetterschutzlasur



**Verbrauch**

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich, unverdünnt

**Einsatzgebiete**

- **Einsatzgebiete: Innen**
- Für Holzflächen, Verkleidungen und Profilhölzer
- Farblos nur für innen bzw. nicht direkt bewitterte Außenflächen wie Dachuntersichten usw. verwenden
- **Einsatzgebiete: Außen**
- Für Außenverkleidungen, Holzhäuser, Dachverschalungen, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, Fachwerk und zur Renovierung bestehender Lasurenanstriche
- Farblos ist außen als Schlussanstrich für intakte, farbig lasierte Hölzer geeignet

**Eigenschaften**

- Witterungs- & UV-beständig und für Nadel- & Harthölzer geeignet
- Ergibt eine seidengläänzende Oberfläche

**Arbeitsvorbereitung**

- **Anforderungen an den Untergrund**
- Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Hölzer im Außenbereich sollten zum Schutz vor Bläue und Fäulnis zuvor mit einem Holzschutzmittel grundiert werden (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.)
- Abblätternde Altanstriche und vergrautes Holz sind bis auf das gesunde Holz abzuschleifen
- Harzstellen auskratzen und mit Universal-Verdünnung reinigen

**Verarbeitung**

Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen  
 Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25°C  
 Nicht unter +5°C und bei starker Sonneneinstrahlung verwenden  
 Unbehandeltes, frisches Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel vorbehandeln (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.)  
 Vergraute und verwitterte Holzoberflächen bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen.  
 Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein  
 Gut aufrühren und zügig in Faserrichtung auftragen  
 Nach Trocknung 2. Anstrich vornehmen.  
 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen  
 Trocknung: ca. 2-4 Std. Durchhärtung des Anstrichfilms nach ca. 2 Wochen  
 Die frische Beschichtung vor Regen schützen

**Hinweise**

Nicht für Holzböden (begangene Flächen), Sitzmöbel und Tische geeignet  
 Bei gehobelter Lärche und besonders harzhaltigen Nadelhölzern kann es, insbesondere bei liegenden Jahrringen, Ästen und harzreichen Spätholzzone, zu einer verminderten Haftung und Bewitterungsfähigkeit des Anstrichs kommen. Hier muss mit verkürzten Wartungs- und Renovierungsintervallen gerechnet werden. Abhilfe ist hier nur durch Vorbewitterung oder sehr grobem Holzschliff (P80) gegeben. Bei diesen Hölzern ist bei sägerauer Ausführung mit deutlich längeren Wartungs- und Renovierungsintervallen zu rechnen.

**Arbeitsgeräte / Reinigung**

Mit einem Pinsel für wässrige Lasuren auftragen  
 Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel

**Lagerung / Haltbarkeit**

Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**GISCODE**

BSW20

**Entsorgungshinweis**

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

---

Biozidprodukteverordnung	Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!
Sicherheitshinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
Deklaration gemäß VdL-RL 01	Produkttyp: Holzlasur Wässrige Polymerdispersion, anorganische und organische Pigmente, Wasser, Additive, BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1), MIT (Methylisothiazolinon) Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 06221 34210
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

---