misento

Technische Daten

Beschreibung	CV-Belag
Europäische Klassifizierung - EN685	22+
Gesamtdicke – EN ISO 24346	ca. 2,60 mm
Nutzschicht – EN ISO 24340	ca. 0,22 mm
Flächengewicht – EN ISO 23997	ca. 1.475 g/m²
Lichtechtheit	≥ 6
Rutschfest/ Rutschhemmung DIN 51130	DS / R10
Dimensionsstabilität – EN ISO 23999	≤ 0,15%
Brandklasse - EN13501	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß - ISO 717	ca. 20 dB
Fußbodenheizung	geeignet
Resteindruckverhalten EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm
Wärmedurchlasswiederstand-EN ISO 12466	ca. 0,040 m² K/W
Haushaltschemikalienbeständig – EN ISO 26987	nicht verändert
Leistungserklärung/DOP	DOP: RR-12780
Garantie	**10 Jahre**