



Molto Holz Schnell Spachtel

Zum Feinglätten von Holzuntergründen.

Stand: April 2021

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum Ausbessern von feinen Unebenheiten in Hölzern im Innen- und Außenbereich, z.B. Türen, Fenster, Fußleisten, Möbel etc. Außerdem geeignet für Polyester und vorbehandelte Eisenmetalle.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Alkydharzdispersion, Titandioxid, Kalkspat, Talkum, Glykolether, Kohlenwasserstoffe, Additive.
Eigenschaften	Leicht zu verarbeiten. Gebrauchsfertig. Extrem schnell trocknend. Besonders dünnschichtig auftragbar. Mehrere Spachtelaufträge an einem Tag möglich. Überstreichbar.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	200 g, 400 g.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,9 g/cm ³ .
Flammpunkt	Ca. 35°C.
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Trockenzeit	Ca. 1 Std., je nach Temperatur und Schichtstärke.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel.
Untergründe	Alle neuen und bereits lackierten Hölzer, sowie Polyester und vorbehandelte Eisenmetalle.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Neue Hölzer schleifen. Lose Teile oder abblätternde Altanstriche entfernen. Festhaftende Altanstriche anschleifen. Eisenmetalle entsprechend grundieren.
Verdünnen	Molto Holz Schnell Spachtel ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

Anwendung	Material dünn auftragen. Maximale Schichtstärke 1mm/Auftrag. Bei stärkeren Unebenheiten mehrere Schichten auftragen, vorherige Schicht ausreichend trocknen lassen.
Nachbehandlung	Nach vollständiger Trocknung kann Molto Holz Schnell Spachtel geschliffen und überlackiert werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Pinsel Reiniger auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com