

OWATROL ROSTENTFERNER

Konzentrierter Reiniger zur Rostentfernung auf Metalluntergründen

PRODUKTBESCHREIBUNG

DSP 800 ist ein Gemisch aus verschiedenen Lösemitteln und Ameisensäure zur schnellen und effektiven Entfernung von Lackschichten. Es ist frei von Methylenchlorid / Dichlormethan und wird vor allem dort verwendet, wo alkalische Reiniger ungeeignet sind. DSP 800 greift metallische Oberflächen und Glas nicht an; Holz wird nicht dunkler wie bei alkalischen Abbeizern und muss daher auch nicht neutralisiert werden. Ein aufwändiges Nachwaschen mit viel Wasser ist nicht notwendig. Daher entfallen auch lange Trocknungs- und Wartezeiten vor einem Neuanstrich. Entlackte Flächen können bereits sechs Stunden später neu lackiert werden. DSP 800 ist pastös eingestellt und wirkt daher sehr gut auch auf senkrechten Flächen.

Eigenschaften

- innen und außen, horizontal und vertikal
- für einkomponentige Farben und Lacke, wie: Dispersionen, Kunstharzfarben, Acrylfarben, Grundierungen, (Klar-) Lacke, Lasuren, Firnisse, Antifouling-Farben aber auch vernetzte Systeme wie PU- oder Epoxy-Lacke (durch die sehr schnelle Wirkung gibt ein Vorversuch bei unbekanntem Farbaufbau schnell Aufschluss über Einwirkzeit, Wirksamkeit und Untergrundverträglichkeit)
- hervorragend geeignet für schwer zugängliche Bereiche, (z.B. Gitter, verzierte Fenster und Türen usw.)
- für alle Untergründe geeignet (außer einige Kunststoffe; hier ist ein Vorversuch nötig, um ein mögliches Anlösen des Untergrundes ausschließen zu können)



PRODUKT

Farbtöne	Farblos – leicht gelblich
Glanzgrad	-
Verdünnungsmittel	Wasser
Ergiebigkeit	Ca. 3 – 10 m ² /Liter, abhängig vom Grad der Verdünnung
Gebindegröße	0,5 L 1 L
Werkzeuge	Handschuhe, Pinsel (Naturborsten), Bürste
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Seifenlauge reinigen
Einwirkzeit	24 Stunden (als Rostentferner), 30 Minuten (als Untergrund-Vorbereitung)
VOC	
Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen, im geschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf den Kopf stellen; nicht in Metallgebinde umfüllen)

Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplettdurchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden.
Selbstentzündungsgefahr	-
Flammpunkt	Lorem
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung	Bereiche, die nicht bearbeitet werden sollen, sorgfältig abdecken. Unbedingt Handschuhe und Schutzbrille tragen. Nicht auf heiße Untergründe auftragen – vorher abkühlen lassen. Für gute Be- und Entlüftung sorgen.
Empfehlung vor der Anwendung	erforderliche Auftragsmenge und Einwirkzeit sowie Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck und Untergrundverträglichkeit durch Vorversuch auf Probefläche ermitteln.
Anwendung	Lorem

WEITERE HINWEISE

Verarbeitungsbedingungen 5°C bis 40°C; keine direkte starke Sonneneinstrahlung

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist. Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:
PRODUIT DURIEU S.A.
BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France
Tel.: +33 – 1 60 86 48 70
www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:
innoskins GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Tel.: 04192 – 89 142-0
Fax: 04192 – 89 142-10
info@innoskins.de · www.innoskins.de