

TECHNISCHES MERKBLATT

PRIMASTER Duschdicht-Set

Verwendung:	
Zur Flächenabdichtung unter keramischen Belägen in Feucht- und Nassräumen bei privater Nutzung gegen nicht drückendes und nicht stauendes Wasser geeignet. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe wie Gipsputz oder Gipskarton.	
Anwendungsbereich:	
Für Wände und Böden im Innenbereich	
Eigenschaften:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchsfertiges System • Streich- roll- spritz- und spachtelfähig • Sehr ergiebig • Wasserundurchlässig • Geruchsneutral • Auf Flächenheizungen geeignet • Bestehend aus den Komponenten PRIMASTER Duschdichtanstrich 4 kg / PRIMASTER Farbpigment / PRIMASTER Dichtband (120 mm breit) 5 m / PRIMASTER Wandrohrmanschette (120 x 120 mm) 2 Stück 	
Technische Daten:	
Technische Daten Duschdichtanstrich:	
Farbe	Grau
Dichte	1,5 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 25° C
Mindesttrockenschicht-stärke	0,5 mm
Empf. Nassschichtstärke	0,8 mm
Trockenzeit für 1. Auftrag	ca. 3 Stunden
Nachfolgearbeiten nach 2. Auftrag	nach ca. 24 Stunden
Technische Daten Dichtband/ Dichtmanschette:	
Farbe	Grau
Stärke	Dichtband: 0,60 mm Dichtmanschette: 0,90 mm
Maße	Dichtband: 120 mm Breite und 5 m Länge; Dichtmanschette: 120 x 120 mm
Gewicht	ca. 50 g/m



TECHNISCHES MERKBLATT

Temperaturbeständig	- 20 °C bis + 90 °C
Technische Daten Farbpigment	
Farbe	Schwarz
Gewicht	5 g
Untergrundvorbereitung:	
<p>Der Untergrund muss fest, tragfähig und eben, sowie frei von Öl, Fett, Staub und frei von durchgehenden Rissen sein. Unebenheiten im Untergrund dürfen auf keinen Fall mit dem PRIMASTER Duschdichtanstrich ausgeglichen werden, diese sind vor der Ausführung der Abdichtung mineralisch auszugleichen. Vor dem Auftragen des PRIMASTER Duschdichtanstrichs ist die Restfeuchte im Untergrund mittels CM-Messung zu überprüfen. Die zulässige max. Restfeuchte beträgt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unbeheizte Zementestriche: 2,0 %• Beheizte Zementestriche: 1,8 %• Calciumsulfatestriche beheizt und unbeheizt: 0,5 %	
Verarbeitung:	
<p>Vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Fellroller, Pinsel oder Spachtel in zwei Schichten satt und gleichmäßig auftragen. Eckfugen sowie Boden-Wand-Anschlüsse mit dem PRIMASTER Dichtband und Rohrdurchgänge mit der PRIMASTER Dichtmanschette ausbilden. Den PRIMASTER Duschdichtanstrich in der Originalfarbe aufbringen, dabei das Dichtband bzw. die Dichtmanschette in die erste frische Lage einlegen. Das PRIMASTER Farbpigment der Restmenge des PRIMASTER Duschdichtanstrichs zugeben und homogen einrühren. Nach der Trocknung der ersten Lage, wird im Anschluss die zweite Lage mit dem eingefärbten Material aufgebracht. Hierbei wird die PRIMASTER Manschette sowie das PRIMASTER Dichtband komplett in das System mit eingebunden.</p>	
Verbrauch:	
<p>Der Verbrauch liegt bei ca. 1 kg für zwei Schichten, je nach Beschaffenheit der Oberfläche. Der Gesamtverbrauch für 0,5 mm Trockenschichtdicke beträgt mindestens 1 kg/m².</p>	
Hinweise:	

TECHNISCHES MERKBLATT

Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> + 25 °C) sowie zu niedrigen (< + 5 °C) Temperaturen schützen. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Lagerung:

Gebinde sind kühl, jedoch frostfrei zu lagern. Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar Herstellungsdatum siehe Gebindeaufkleber. Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben. Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 08 04 12 als Klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme entsorgen.
Gebinde bitte restlos entleeren, bevor es dem Recycling zugeführt wird.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

VOC-Gehalt:

Klasse g Typ wb, VOC Grenzwert = 30 g/l, max. VOC-Wert < 1 g/l

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lieferform:

Duschdicht-Set	4-teilig	4005813947579
----------------	----------	---------------