



Wetterschutz-Holzgel

- für viele Holzarten innen und aussen
- hoch witterungs- und UV-beständig, spritzt und tropft nicht



Verbrauch	Ca. 100 ml/m ² bei einem Anstrich, unverdünnt
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einsatzgebiete: Innen ■ Für Verkleidungen und Profilhölzer ■ Farblos nur für innen bzw. nicht direkt bewitterte Außenflächen wie Dachuntersichten usw. verwenden ■ Einsatzgebiete: Außen ■ Für Außenverkleidungen, Holzhäuser, Dachverschalungen, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, Fachwerk und zur Renovierung bestehender Lasurenanstriche ■ Farblos ist außen als Schlussanstrich für intakte, farbig lasierte Hölzer geeignet
Mögliche Systemprodukte	<p>➤ Holzschutz-Grund* (818159)</p> <p>*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!</p>
Verarbeitung	<p>Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen</p> <p>Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25°C</p> <p>Nicht unter +5°C und bei starker Sonneneinstrahlung verwenden</p> <p>Unbehandeltes, frisches Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel vorbehandeln (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.)</p> <p>Vergraute und verwitterte Holzoberflächen bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein</p> <p>Gut aufrühren und zügig in Faserrichtung auftragen</p> <p>Nach Trocknung 2. Anstrich vornehmen.</p> <p>2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen</p> <p>Trocknung: ca. 2-4 Std. Durchhärtung des Anstrichfilms nach ca. 2 Wochen</p> <p>Die frische Beschichtung vor Regen schützen</p>
Hinweise	<p>Nicht für Holzböden (begangene Flächen), Sitzmöbel und Tische geeignet</p> <p>Bei gehobelter Lärche und besonders harzhaltigen Nadelhölzern kann es, insbesondere bei liegenden Jahrringen, Ästen und harzreichen Spätholzzonen, zu einer verminderten Haftung und Bewitterungsfähigkeit des Anstrichs kommen. Hier muss mit verkürzten Wartungs- und Renovierungsintervallen gerechnet werden. Abhilfe ist hier nur durch Vorbewitterung oder sehr grobem Holzschliff (P80) gegeben. Bei diesen Hölzern ist bei sägerauer Ausführung mit deutlich längeren Wartungs- und Renovierungsintervallen zu rechnen.</p>
Arbeitsgeräte / Reinigung	<p>Mit einem Pinsel für wässrige Lasuren auftragen</p> <p>Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel</p>
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
GISCODE	BSW20
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Biozidprodukteverordnung	Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!
Sicherheitshinweise	

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.
 Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.
 Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
 Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
 Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
 Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
 Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
 Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
 Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Deklaration gemäß VdL-RL 01	Produkttyp: Holzlasur Wässrige Polymerdispersion, anorganische und organische Pigmente, Wasser, Additive, BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1), MIT (Methylisothiazolinon) Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 06221 34210
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise Farbtöne mit TiO ₂ , weiss:	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise Farbtöne ohne TiO ₂ :	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.