

UNIVERSAL GRUNDIERUNGS-SPRAY

für innen und außen geeignet
schnelltrocknend
schützt vor Rost

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Diese universell einsetzbare Grundierung gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung der nachfolgenden Decklacke. Besonders hohe Füllkraft, guter Verlauf, glatte Oberfläche, schnelltrocknend und vor Rost schützend. Vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund und dient dessen Glanzoptimierung. Gewährleistet einen sparsamen Gebrauch des Decklacks. Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche, gut schleif- und überlackbare Qualität. Nicht für Zink und Aluminium geeignet und nicht auf Kunstharzlacke sprühen.

Farbtöne: weiß, grau

Glanzgrade: im 60° Messwinkel nach DIN 67530, matt: 5-10 GE

Anwendungsbereiche:

Für die verschiedensten Untergründe geeignet z. B. Keramik, Eternit, Karton, Pappe und natürlich auch Holz und Metall.

Verarbeitungstipps:

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 – 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen. Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (+20°C - +25°C) bringen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Die ideale Temperatur liegt zwischen +10°C und + 25°C, max. 60% rel. Luftfeuchte. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

Zu lackierende Fläche entrostet, anschleifen (Staubmaske tragen) und säubern. Falls nötig, spachteln. Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Die Objekttemperatur sollte mindestens +7°C betragen. An unauffälliger Stelle probesprühen. Kleine Vertiefungen und poröse Spachtelstellen durch mehrfach dünnes Aufsprühen und Schleifen egalisieren. Dose 2 - 3 Min. kräftig schütteln. Mischkugel muss gut hörbar sein. Auch ab und zu während des Gebrauchs schütteln. Sprühabstand 25 - 30 cm. Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen. Nach der Trocknung mit 600er Schleifpapier nassschleifen, säubern und trocknen lassen. Danach Decklackierung aufbringen. Überlackierbar mit Kunstharz-, NC- oder Acryl-Lacksprays.

Ergiebigkeit:

Ca. 0,8 m²/400 ml je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes

Geruch: nach Lösemittel

Temperaturbeständigkeit: bis +80°C

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger

Lagerung/Haltbarkeit (+10°C bis +25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %):

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung im Originalbehälter. Trocken und nicht unter +5°C lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

Trocknung: (bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 15 Minuten
griffest: nach ca. 30 Minuten
überstreichbar: nach ca. 2 – 4 Stunden

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Saugfähigkeit des Untergrundes und der aufgetragenen Schichtstärke.

Inhaltsstoffe:

Bindemittelbasis: Nitro-Kombi-Harz
Enthält: Aceton, 2-Methoxy-1-methylethylacetat, n-Butylacetat

WGK: 1

Allgemeine Hinweise:

Nicht Temperaturen von über +50°C aussetzen und vor Sonnenbestrahlung schützen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.