



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics



Technisches Datenblatt

00 vom 04.10.2017

1K-PU Einfacher Parkettlack

BESCHREIBUNG:

Der 1K-PU Einfache Parkettlack ist ein spezieller, gebrauchsfertiger und selbstversiegelnder Ein-Komponenten-Lack auf PU-Basis für die schnelle und einfache Behandlung von Holzböden. Durch die mittlere Trocknungszeit besitzt der Parkettlack auch eine großartige Verarbeitbarkeit bei industriellen Anwendungen. Er ist für harte und weiche Hölzer geeignet und bietet eine gute Abrieb- und Kratzfestigkeit. Besonders geeignet für sehr poröse und saugfähige Hölzer. Nur für den Innenbereich geeignet.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Zusammensetzung:	PU-Harze in Dispersion
Form:	dicke Flüssigkeit
Farbe:	klar - transparent
Glanzgrad:	10, 30, 60, 90
Geruch:	charakteristisch
Löslichkeit in Wasser:	nicht löslich
Verdünnung:	gebrauchsfertig; falls nötig, kann es bis zu 15% mit DPU 011, Universalverdünner für Polyurethan verdünnt werden
Ertrag:	ca. 80-120ml pro m ² je Schicht, abhängig von der Auftragsart und Absorptionsfähigkeit des Holzes
Trocknungszeit:	- schleifbar und überlackierbar: 6-8 Stunden bei 25°C - stapelbar: 24 Stunden, abhängig von Klima, der Dicke der aufgetragenen Schicht und der Holzabsorptionsrate - leichte Belastung: 3 Tage - komplette Aushärtung: 7 Tage
Anwendungstemperatur:	nicht niedriger als +10°C
Lagertemperatur:	nicht niedriger als +5°C, vor Frost schützen
Reinigung der Werkzeuge:	DPU 011
Taber-Test (CS10, 1000g):	10

ANWENDUNG:

Vorbereitung der Oberfläche

Schleifen Sie die Oberfläche ab, um eine glatte und saubere Oberfläche zu erhalten, die frei von Ölen, Fetten, Wachsen, Silikon und alten Lacken ist. Füllen Sie Risse und Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche mit HOLZMASSELÖSUNG (Code: 0052, Bindeharz für die individuelle Herstellung von Holzspachtel) oder BIO HOLZSPACHTEL. Schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen mit Schleifpapier der Körnung 150-180. Saugen Sie vor dem ersten Anstrich alle Staubreste ab. Die Holzfeuchtigkeit muss zwischen 9% und 12% liegen.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Nutzung

Verrühren Sie den Inhalt der Dose vor Gebrauch sorgfältig. Verwenden Sie saubere Behälter und Werkzeuge. Tragen Sie den Parkettlack mit der Rolle, dem Pinsel oder durch Sprühauftrag in zwei Schichten direkt auf das geschliffene und saubere Holz auf, was einen Gesamtverbrauch von 160-240g/m² bewirkt. Um eine optimale Trocknung zu erreichen, tragen Sie gleichmäßige und nicht zu dicke Schichten auf. Ist das Produkt nach dem Auftrag einer Schicht ausreichend ausgehärtet, schleifen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier oder -netz der Körnung 220-240 und entfernen Sie vor dem Auftragen der nächsten Schicht sorgfältig den entstandenen Staub. Die Oberfläche sollte leicht und gleichmäßig angeschliffen werden. Um die Deckkraft der Lackierung zu erhöhen, kann die Grundierung Borma Parkettlack 2K (Code 41452K) aufgetragen werden, auch wenn dies nicht zwingend notwendig ist.

VERPACKUNG:

Das Produkt ist in Metalldosen von 1l , 2,5l, 5l und 20l erhältlich.

LAGERUNG:

Lagern Sie die Behälter dicht verschlossen und an einem kühlen und gut belüfteten Ort. Von Hitze, Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.

Die Haltbarkeit des Produktes beträgt 24 Monate ab Herstellungsdatum, sofern es in der Originalverpackung gelagert wird.

WARNUNG:

Unsere Datenblätter basieren auf dem Durchschnitt unserer Testergebnisse. Die technische Beratung erfolgt daher in gutem Glauben, aber ohne jede Garantie. Tatsächlich sind unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Installationen und Verdünnungen ein integraler Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeder Kontrolle. Der Anwender muss die gelieferten Produkte testen, um festzustellen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir garantieren die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.