

| Produkteigenschaften | | Toleranzen (EN 13489) | |
|----------------------|---|---|----------|
| Artikel # | 1746789 (43724034) 1746790 (56190909) | Zulässige Längenabweichung | ± 0,1 % |
| Format | 2220 x 185 x 13mm | Zulässige Breitabweichung | ± 0,2 mm |
| Verpackung | Paket: 9 Stück / 3,663 m ² / 29,304 kg | Rechtwinkligkeit des Elementes | ≤ 0,1 % |
| | Palette: 36 Pakete / 117,216 m ² / 937,728 kg | Längskrümmung entlang des Elementes | ≤ 0,1 % |
| Hinweise | - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten | Querkrümmung über die Breite | ≤ 0,1 % |
| | | Oberflächenbündigkeit | ≤ 0,2 mm |
| | | Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung | 6 – 8 % |
| | | Deckschicht | ~ 3,6 mm |



| Klassifizierung | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| | | Prüfnorm | Bewertung |
| | Oberfläche | | UV härtender Lack auf Acrylatbasis |
| | Beanspruchung durch Stuhlrollen | EN 425 | Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen |
| | Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Keine sichtbaren Veränderungen |
| | Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeigneter Verlegeunterlage und Dampfbremse. | EN 12664 | 0,087 m ² *K/W |
| | Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm) | EN 717-1 | ≤ 0,05 ppm |
| | Trittschall | ISO 717-2 | abhängig vom Produktaufbau |
| | Gleitreibung | EN 13893 | μ ≥ 0,47 |
| | | CEN/TS 15676 | 29 SRT (SRV nass) / 51 SRT (SRV trocken) |
| | Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung | EN 13501-1 | D _{fl} s1 |
| | Chemische Widerstandsfähigkeit | EN 13442 | Kennwert 5 |
| | Rutschhemmung schiefe Ebene | DIN 51130 | R 9 |
| | Entsorgung | | EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 17 02 01 |

| Freie Sortierung nach EN 13489 | |
|--|---|
| Holzart Deckschicht: | Eiche |
| Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556): | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE |
| Holzart Mittellage / Gegenzug: | Fichte |
| Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556): | Picea abies Karst. / PCAB |
| Interne Abkürzung: | ER-LH-EI-N6/N7 / N6 - Version 10 / 20190527 |
| Merkmale nach EN 1310: Oberseite der Deckschicht | |
| Gesunder Splint | nicht zulässig |
| Äste (fest verwachsen) | zulässig: bis 80 mm |
| Durchfalläste | zulässig: bis 60 mm |
| Punktäste | zulässig |
| Kittstellen | zulässig |
| Seichte Risse, Haarrisse, Endrisse | zulässig |
| Blitzrisse | zulässig |
| Rindeneinwuchs | zulässig |
| Faserneigung | zulässig |
| Markstrahlen | zulässig |
| Farbunterschiede | zulässig: alle Farben |
| Weißstreifigkeit | zulässig |
| Stapellattenmarkierung | nicht zulässig |
| Schädlingsbefall (EN 1311) | nicht zulässig |

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.

Bemerkung

Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

| | | | |
|---|------------|---------------------------|---|
| Änderung durch: | QMB | Dateiname: | 20211101_PA_TDS_Parkett_OTTO-products_L1_Eiche_N6_Rustikal_1746789-1746790_DE |
| Datum: | 02.07.2018 | Aktuellste Version unter: | |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | | 01.11.2021 |