

## OWATROL COMPOXELL

Farbaufrischer für WPC (Holz- Kunststoff- Gemisch)

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

#### Eigenschaften

- frischt matt gewordene WPC-Flächen wieder auf
- pigmentiertes Öl ohne fettigen oder öligen Glanz
- einfach anzuwenden
- erhältlich in zwei matten Farbtönen, entsprechend der ursprünglichen Farbe des WPC
- dringt bis in die Poren ein und füllt diese vollständig
- bildet harten, trockenen Film an der Oberfläche
- silikonfrei, nicht rutschig
- ideal für gerillte Terrassendielen
- für alle Oberflächen aus WPC z.B. Terrassenbeläge, Boots- oder Schwimmstege, Fassadenverkleidung, Gartenmöbel, Zäune....



### PRODUKT

Farbtöne	braun, grau
Glanzgrad	matt
Werkstoffbasis	Spezial- Acryl
Dichte	ca. 1,01g / cm <sup>3</sup>
VOC	Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/e): 140g/l (2010). dieses Produkt enthält höchstens 100g/l VOC
Gebindegrößen	1L / 2,5 Liter
Verdünnen	Nicht verdünnen! Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.
Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen. Anbrüche auf dem Kopf stehend lagern.
Verbrauch	ca. 70 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich entspricht ca. 15m <sup>2</sup> /Liter.
Trocknung	Staubtrocken nach ca. 2 Stunden Überstreichbar nach 12-24 Stunden
Hinweis	Unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen.

## VERARBEITUNG

Vorbereitung	<p>Für ein optimales Ergebnis wird eine Reinigung mit OWATROL COMPO-CLEAN empfohlen. Anschließend gründlich mit Frischwasser spülen und trocknen lassen.</p> <p>Gebinde gut aufrühren. Der Untergrund muss sauber, fettfrei, trocken, griffig, tragfähig und frei von haftungsmindernden Substanzen wie Wachsen oder Polier- und Reinigungsmitteln sein.</p>
Werkzeuge Werkzeugreinigung	<p>Weicher Pinsel, Walze, Sprühgerät. Mit warmem Wasser reinigen.</p>
Beschichtungsaufbau	<p>OWATROL COMPOXELL satt auftragen. Dabei immer komplette Bretter in ganzer Länge gleichmäßig bearbeiten, um Streichmarken zu verhindern. Bei Auftrag mittels Spritzpistole wird ein sofort anschließendes Verschlichten mit einem breiten weichen Pinsel empfohlen.</p>
Hinweis	<p>Keine Werkzeuge verwenden, die breiter als die Brettbreite sind, um keine Überlappungen zu produzieren.</p>
Instandhaltung	<p>Reinigung mit OWATROL COMPO-CLEAN und Auffrischung mit OWATROL COMPOXELL je nach Bedarf wiederholen. OWATROL COMPOXELL sollte erst erneut aufgetragen werden, wenn die Fläche deutlich blasser wird. Der Anstrich darf keinen Film bilden.</p>
Verarbeitungsbedingung	<p>Umgebungs- und Holztemperatur mind. 5°C und max. 25°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden und nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht anwenden, wenn innerhalb von 24 Stunden kaltes oder nasses Wetter erwartet wird.</p>
Entsorgung	<p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden.</p>

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaft unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft.

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:

**PRODUIT DURIEU S.A.**

**BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France**

**Tel.: +33 – 1 60 86 48 70**

[www.durieu.com](http://www.durieu.com)

Vertrieb für Deutschland und Österreich:

**innoskins GmbH**

**Lentföhrdener Str.12-14 24576 Weddelbrook**

**Tel.: 04192 – 89 142-0**

**Fax: 04192 – 89 142-10**

**info@innoskins.de · [www.innoskins.de](http://www.innoskins.de)**