

ADLER Aqua-Sec CFB

30291 ff



83228

Beschreibung

Wasserverdünbarer Klarlack für Holz mit besonders rascher Trocknung auf Polyurethan-Acrylat-Copolymerdispersions-Basis, der wahlweise einkomponentig oder nach Härterzugabe zweikomponentig anwendbar ist. Lack-auf-Lack verarbeitbar; hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit (CFB); gute Beständigkeiten gegen chemische und mechanische Einwirkungen; sehr gute Lichtechtheit; ausgezeichnete Blockfestigkeit; sehr gute Transparenz und Anfeuerung; gute Füllkraft.

ADLER Aqua-Sec CFB 30291 ff enthält einen speziellen UV-Filter mit sehr hoher Lichtschutzwirkung, welcher den Holzuntergrund und eventuell verwendete Beizen vor vorzeitiger Vergilbung bzw. Ausbleichen schützt.

Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen	
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 1	Bewertungsklasse 1-B (bei 1K-Verarbeitung)
	Bewertungsklasse 1-B1 (bei 2K-Verarbeitung)
Verhalten bei Abrieb	
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 2	Bewertungsklasse 2-D (≥ 50 U)
Verhalten bei Kratzbeanspruchung	
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 4	Bewertungsklasse 4-E ($\geq 0,5$ N) (bei 1K-Verarb.)
	Bewertungsklasse 4-D (≥ 1 N) (bei 2K-Verarb.)
Widerstandsfähigkeit gegen Heftflammung (bei 1K- und 2K-Verarbeitung)	
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 5	Bewertungsklasse 5-B (schwer entzündbare Möbeloberfläche)
ÖNORM A 3800-1 (früher B 3800-1) (in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund)	Brennbarkeitsklasse schwerbrennbar (früher B 1)
	Qualitätsklasse Q 1 (schwachqualmend)
	Tropfenbildungsklasse Tr 1 (nichttropfend)

Anwendungsgebiete

- Für die industrielle Serienfertigung von offen- und geschlossenporig lackierten Möbeln und Innenausbauten (ausgenommen Arbeitsflächen). Verwendungsbereich III bis IV gemäß ÖNORM A 1610-12 z.B. für Wohn- und Schlafzimmereinrichtungen usw., 2-komponentig Verwendungsbereich II bis IV gemäß ÖNORM A 1610-12 z.B. für Küchen- und Sanitärbereich.
- Für Lackierungen, bei denen produktionsbedingt eine schnelle Stapelfähigkeit gefordert wird.
- Für die Lackierung von Stühlen und anderen Gestellmöbeln geeignet bzw. für Gegenstände, die eine hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit erfordern.
- Für schwer entzündbare bzw. schwerbrennbare Aufbauten.

07-10 (ersetzt 05-10) ZKL 3020

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
 Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Abteilungen basieren auf stütziger Verantwortung und sollen nach bestem Wissen den Kunden/Verwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verfahrenstingbedingungen individuell abzustimmen. Über Umfang und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Verwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle ÖNORM Merkblätter verfügen mit dieser Ausgabe über Gültigkeit. Änderungen der Bestellgrößen, Formate und verfügbaren ÖNORMgrade vorbehalten.