

## OWATROL DEKS OLJE D2

Hochglanzbeschichtung



### PRODUKTBE SCHREIBUNG

**DEKS OLJE D2** ist ein filmbildender, hochglänzender, farbloser Anstrich. Er ist elastischer als herkömmliche Klarlacke. Es findet eine sehr gute Penetration in die Poren des Untergrundes statt, dadurch entsteht eine sehr gute Haftung. Perfekter Verlauf durch sehr geringe Viskosität. Ergibt dünnen, aber zähelastischen Film, der nicht rissig, spröde und von Wasser unterwandert wird, wenn zuvor mit OWATROL DEKS OLJE D1 gesättigt wurde. Betonung von Holzfärbung und -maserung. **DEKS OLJE D2** ist eine farblose Hochglanzbeschichtung im System mit DEKS OLJE D1.

### Eigenschaften

- Seit Jahrzehnten bewährt bei Holzbootbau und – Restaurierung / oberhalb der Wasserlinie
- Für alle nicht ständig wasserbelasteten Holzflächen, wie Rumpf außenbords, Aufbauten, Masten, Kajütenbereiche usw.
- Aufgrund der hohen Elastizität und Glätte nur bedingt für Laufbereiche geeignet
- Für Innen- und Außenbereiche
- Auf allen Flächen, die mit DEKS OLJE D1 gesättigt wurden, wie Fenster, Türen, Möbel usw.
- Als Alternative zur Klarlackierung, ohne Gefahr des Abblätterns
- Als Oberflächenfüllung bei Schnittkanten (auch ohne D1)



### PRODUKT

Farbtöne	Farblos, leicht gelblich-transparent; verstärkt den Eigenfarbton des Holzes
Glanzgrad	Glänzend
Verdünnungsmittel	Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt. <b>Nicht verdünnen!</b>
Ergiebigkeit	15m <sup>2</sup> / Liter je Anstrich
Gebindegröße	Farblos: 1   2,5   20 Liter
Werkzeuge	weicher Flachpinsel
Reinigung der Werkzeuge	Terpentinersatz (solange nicht getrocknet)
Trocknung	12 - 24 Stunden, (ein Anspülen mit kaltem Wasser beschleunigt die Härtung)
VOC	Der VOC-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produkts liegt bei maximal 399 g/l. Die europäischen VOC- Grenzwerte im gebrauchsfertigen Produkt (Kategorie II Ae) liegen bei maximal 400 g/l in 2010
Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 3 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen, im geschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf den Kopf stellen; <b>nicht in Kunststoffgebinde umfüllen</b> )

Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden.
Selbstentzündungsgefahr	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt, mit lufttrocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.
Flammpunkt	>61°C

## VERARBEITUNG

Vorbereitung	Altanstriche restlos entfernen. Neues Holz durch Schleifen (Körnung 120) in Richtung der Fasern öffnen, mit Spiritus die Poren so lange reinigen, bis das Holz an den mit Spiritus getränkten regelmäßig gewechselten Lappen keine Färbung mehr hinterlässt. Flächen, die zuvor mit DEKS OLJE D1 gesättigt wurden, müssen mind. 7 Tage getrocknet sein.
Empfehlung vor der Anwendung	(Schleif-) Staub gründlich entfernen, evtl. Estrich- oder Beton-Böden nässen, um Staubaufwirbelung zu verhindern. Evtl. hochstehende Holzfasern glätten. Eventuelle Verschmutzungen mit geeigneten Reinigern, z.B. Brennspiritus, entfernen. Vergrautes Holz mit OWATROL NET-TROL entgrauen.
Anwendung	6 bis 8 Anstriche im Abstand von mind. 12 Stunden bei 20°C applizieren. Ist bis max. 4 Wochen ohne Anschleifen überstreichbar. Unebenheiten (Staubeinschlüsse) vor letztem Anstrich mit feinem, mit DEKS OLJE D1 getränktem Nassschleifpapier glätten (Körnung 320). Arbeitsgeräte mit Terpentinersatz reinigen, solange D2 noch nicht getrocknet ist. Getrocknetes DEKS OLJE D2 mit Farbentferner (z.B. verdünntem OWATROL DILUNETT) lösen.

## WEITERE HINWEISE

Pflege und Instandhaltung	Feine Kratzer im D2-Film mit DEKS OLJE D1 durch Polieren entfernen. Kleine beschädigte Stellen in der D2-Beschichtung mit DEKS OLJE D1 und feinem Nass-Schleifpapier schleifen und mit DEKS OLJE D2 ausbessern. Bei Beschädigungen bis auf das Holz, zuvor reinigen und mit DEKS OLJE D1 sättigen.
Jährliche Instandhaltung:	Mattieren mit feinem mit DEKS OLJE D1 angefeuchtetem Nass-Schleifpapier (Körnung 320), zwei Erneuerungsanstriche DEKS OLJE D2, Intervall mind. 12 Stunden (Ersatz für: 1 Anstrich, der pro Jahr abwittert, 1 Anstrich, der beim Mattieren entfernt wird). Solange, wie jährliche Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden, muss das D1/ D2 -System nicht abgezogen und komplett erneuert werden.

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen.

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:

**PRODUIT DURIEU S.A.**

**BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France**

**Tel.: +33 – 1 60 86 48 70**

[www.durieu.com](http://www.durieu.com)

Vertrieb für Deutschland und Österreich:

**innoskins GmbH**

**Lentföhrdener Str. 12-14**

**24576 Weddelbrook**

**Tel.: 04192 – 89 142-0**

**Fax: 04192 – 89 142-10**

**info@innoskins.de · [www.innoskins.de](http://www.innoskins.de)**