

Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe 626

Zur Renovierung von Dachflächen und Dachrinnen



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:	Wasserverdünnbare Beschichtung für den gesamten Dachbereich		
Verwendungszweck:	Zur Beschichtung von Dachflächen auf z.B. Garagen, Carports, Garten- und Gerätehäusern, Kleintierställen und Dachrinnen.		
Eigenschaften:	Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe 626 haftet auf vielen gängigen Untergründen wie auf Schweißbahnen, Messing, Stahl, Kupfer, verzinkten Oberflächen Hart – PVC, Beton und Faserzement. (Dachpappe wegen starker Dehnungsneigung bis max. 100 m²) <ul style="list-style-type: none">• Sehr gute Wetterbeständigkeit• UV - lichtbeständig.		
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:	
	626 0707	anthrazit, seidenmatt	
	626 7033	zementgrau, seidenmatt	
	626 0802	rotbraun, seidenmatt	
	626 7001	silbergrau	
Dichte:	ca. 1,45 kg / ltr bei 20°C		
Verpackung:	4 x 2,5 ltr	1 x 5 ltr	
Verdünnung:	Mit Wasser, max. 10%		
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten. Vor Frost schützen.		

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none">• Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig für eine Beschichtung sein. Fett, Öl, Moos, Staub oder sonstige Verunreinigungen gründlich entfernen. Sehr stark verwitterte Untergründe sind nicht für eine Beschichtung geeignet.• Undichte Stellen können mit Jungkeit Wasserdicht abgedichtet werden.• Saugende Untergründe (z.B. Beton und Faserzement) mit Aqua Dachgrundierung 619 vorbehandeln• Alu- oder Bleiband mit geeigneter Grundierung (z. B. Multigrund 715) vorbehandeln oder mit Jungkeit Wasserdicht überstreichen.• Verzinkte Untergründe mit ammoniakalischer Netzmittelwäsche vorbehandeln (BFS-Merkblatt Nr. 5)• Hart- PVC zusätzlich mit Schleifvlies anschleifen.
--------------------------------	---

Besondere Hinweise

Risse und undichte Stellen vor dem Auftragen von Jaeger Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe mit Jungkeit Wasserdicht abdichten.
Sehr glatte Untergründe wie z.B. engobierte und glasierte Dachziegel und polierte Steinflächen sind für eine Beschichtung mit Jaeger Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe nicht geeignet. Im Zweifel Vorversuche durchführen.

Nicht geeignet für Flachdächer oder Flächen mit stehendem Wasser. Alle Dachflächen brauchen eine ausreichende Neigung damit Wasserablauf gewährleistet ist.

Gemäß TRGS 519 und der GefStoffV nicht auf asbesthaltigen Untergründen verwenden.

* Angegebene Trocknungszeiten gelten bei 20°C / 55% rel. Luftfeuchte und ausreichender Luftbewegung.
Folgende Bedingungen können die Trocknung verzögern:

- niedrige Temperaturen
- hohe Luftfeuchte
- übermäßige Schichtdicke
- fehlende Luftbewegung

Stand 04/23

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.