



WP RH rapid

- Rapidhärter -

Schnell abbindender Stopfmörtel



Farbton	Verfügbarkeit			
		Anz. je Palette	288	64
	Größe / Menge	1 kg	5 kg	15 kg (3 x 5 kg)
	Gebinde-Typ	Eimer K	Eimer K	Eimer K
	Gebinde-Schlüssel	01	05	15
	Art.-Nr.			
grau	1010	■	■	■

Verbrauch

Ca. 1,7 kg/l Hohraum



Anwendungsbereiche



- Schnellreparatur von Fließstellen, Sickerstellen und Wassereinbrüchen
- Verdämmung unter Remmers Schlämmsystemen
- Instandsetzung und Abdichtung von Beton, Mauerwerk, Putz und Schachtanlagen

Eigenschaften

- Sekundenschnelle Reaktion (Erstarrungsbeginn nach ca. 30 Sekunden)
- Druckwasserdicht
- Schwindarm
- Frostbeständig



Produktkenndaten

Schüttdichte	Ca. 1,2 kg/dm ³
Wasseranspruch	Ca. 0,3 l/1 kg Ca. 1,2 - 1,7 l/5 kg
Druckfestigkeit (28 d)	> 30 N/mm ²
Erstarrungsbeginn (20 °C)	Ca. 30 Sekunden
Erstarrungsende (20 °C)	Ca. 40 Sekunden
pH-Wert	Ca. 12

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zertifikate

- **Remmers System-Garantie**
Soweit eine Remmers System-Garantie (RSG) gewährt wird, gelten insoweit ausschließlich die Bedingungen/Voraussetzungen aus dem zwischen RSG-Fachbetrieb und Remmers schriftlich geschlossenen RSG-Vertrag.


Mögliche Systemprodukte

- **Kiesol (1810)**
- **WP Sulfatex (0430)**

Arbeitsvorbereitung


- **Anforderungen an den Untergrund**
Tragfähig, sauber und staubfrei.
- **Vorbereitungen**
Fließstellen mind. 3 cm tief und breit aufstemmen, keilförmig nach innen erweitern.

Zubereitung



- **Anmischung**
Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen und Trockenmörtel zugeben. Mittels Mischwerkzeug intensiv und homogen anmischen, bis zur Erreichung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz und sofort in die ausgestemmtten Bereiche pressen. Nur so viel Mörtel anmischen, wie in der Zeitspanne verarbeitet werden kann. Bei besonders starken Fließ- und Sickerstellen das Produkt als Pulver (Schutzhandschuhe) in die Leckagen einsetzen. Das nachsickernde Wasser dient als Zugabewasser.

Verarbeitung



- **Verarbeitungsbedingungen**
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C. Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.

Material trocken in die vorbereitete Fließstelle eindrücken.
Ggfs. mehrfach wiederholen und gegendrücken.

Verarbeitungshinweise

Bei niedrigen Außentemperaturen warmes Wasser und raumgelagertes Material verwenden.
Bei starken Fließ- und Sickerstellen Entlastungsröhrchen einsetzen.

Hinweise

Nicht bei gipshaltigen Untergründen einsetzen!
Anmachwasser muss Trinkwasserqualität haben.
Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.
Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.
Produktkenndaten wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C und 65 % relativer



Luftfeuchtigkeit ermittelt.

Alkalische Bindemittel können einen lösenden Angriff auf Nichteisenmetalle verursachen.
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.



Arbeitsgeräte / Reinigung

Spachtel, Fugeisen




Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- > **Messeimer (4241)**
- > **Mischgefäß (4030)**

Lagerung / Haltbarkeit

Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 12 Monate.



Geöffnete Behälter innerhalb einer Woche verarbeiten.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

ZP1

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abfluss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.