

## PARAT Hartwachsöl®

**Anwendungsbereich:** PARAT Hartwachsöl® ist ein nach neuesten Forschungsergebnissen entwickelter Spezialanstrich für Holz- und Korkfußböden. Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen. Wohngesund. Extrem verschleißfest. PARAT Hartwachsöl® schützt auf natürliche Weise: Die Öle dringen tief in das Holz ein, schützen es von innen. Die Hartwachsöl® schützen die Oberfläche und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit. PARAT Hartwachsöl® verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – deshalb kein Abschleifen bei Renovierung. PARAT Hartwachsöl® bewahrt die natürliche Schönheit des Holzes, auch nach jahrelangem Gebrauch.

### Zusammensetzung:

Modifizierte Öl-Bindemittel auf Basis von Sonnenblumen, Soja und Safloröl	ca. 43 %
entaromatisiertes Testbenzin und Isoparaffine	ca. 47 %
Wachse und oberflächenaktive Hilfsmittel	ca. 8 %
Sikkative (Trockenstoffe)	< 1 %
Methy-Ethyl-Ketoxim (Hautverhinderungsmittel)	<1 %

### Farbtöne:

PARAT30	Seidenmatt	farblos
PARAT33	Matt	farblos

**Liefergebilde:** 2,5l und 10l

**Anwendung:** Die Oberfläche muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 12 %). Lack-/Farbreste abbeizen/abschleifen (Endschliff 120-150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen. Öl-Wachs-behandelte Flächen benötigen keinen Abschleiff, es sei denn das Holz ist vergraut oder abgetreten. Beste Verarbeitungstemperatur zwischen 8° C und 35° C.

**Hinweis:** Das PARAT Hartwachsöl® nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten. Das PARAT Hartwachsöl® ist für Exotenhölzer oder thermisch/chemisch behandelte Hölzer ungeeignet.

**Anwendung bei Holzfußböden:** Auftrag mit kurzfloriger Rolle oder Fußbodenstreichbürste. Gut aufrühren – nicht verdünnen. Ersten Anstrich gleichmäßig und dünn auftragen.

**Trocknung:** ca. 8 Std. (je nach Temperatur/Luftfeuchtigkeit) bei guter Belüftung.

**Zweiten Anstrich** ebenfalls dünn auftragen. Trocknung über Nacht.

**Wartung und Pflege:** Normale Reinigung mit Mopp, Staubsauger oder Saugbohrer. Kann nebelfeucht gewischt werden. – Renovierung: Kein Abschleifen erforderlich – einfach neuen Anstrich PARAT Hartwachsöl® auf den gesäuberten Boden aufbringen.

**Lagerfähigkeit:** Im verschlossenen Originalbehälter mindestens 5 Jahre. Nach Frosteinwirkung einige Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

**Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:** Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Enthält:** 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Zusätzlich für PARAT33:** Enthält 2-Butanonoxim, Phthalsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i): 500 g/l VOC (2010). PARAT Hartwachsöl® enthält maximal 500 g/l VOC. GISCODE: Ö60 · Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.