

WICHTIG

WIR EMPFEHLEN IMMER MIN 2 ANSTRICHE !!!

VERARBEITUNGSZEIT: 30-45MIN BEI 20°C

MISCHUNGSVERHÄLTNIS 4:1

KEIN WASSER DAZUMISCHEN
BEI BEDARF MIT UNIVERSAL VERDÜNNUNG

LANGSAM UMRÜHREN

NUR SO VIEL ANMISCHEN WIE VIEL AUCH VERARBEITET
WERDEN KANN IN 30MIN
(UNGEÜBTE CA. 5KG GESAMTMASSE)

7 -14 TAGE VOR WASSER SCHÜTZEN
(TEMPERATURABHÄNGIG)

FARBTON VOR VERARBEITUNG ÜBERPRÜFEN

NACH VERARBEITUNG KEINE REKLAMATION MÖGLICH

NICHT BEI ÜBER 25°C VERARBEITEN
ANSONSTEN WIRD DAS MATERIAL SEHR SCHNELL
HEISS UND HART

FÜR AUFTRETENDE VERARBEITUNGSFEHLER
ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG

TRAGEN SIE SCHUTZAUSRÜSTUNG
(INFORMATIONEN AUF DEM SICHERHEITSDATENBLATT)



PRODUKTBESCHREIBUNG

MR 433
FARBIGE BODENVERSIEGELUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

MR 433 IST EINE LÖSEMITTELFREIE, FARBIGE BODENVERSIEGELUNG AUF 2K EP BASIS.

SIE WIRD AUF MINERALISCHEN, ZEMENTÖSEN BETON ODER ESTRICHFLÄCHEN AUFGETRAGEN.

DAS PRODUKT IST FÜR DIE VERSIEGELUNG VON GARAGEN, WERKSTÄTTEN, WOHNFLÄCHEN UND KELLERFLÄCHEN SOWIE ANDEREN NUTZFLÄCHEN BESTENS GEEIGNET.

ALS HOCHWERTIGES EP-BESCHICHTUNGSPRODUKT, IST MR 433 NACH DER VOLLSTÄNDIGEN AUSHÄRTUNG GEGENÜBER HANDELSÜBLICHEN REINIGUNGSMITTELEN, SOWIE VERDÜNNTEN SÄUREN UND LAUGEN BESTÄNDIG.

WIR EMPFHELEN IMMER 2 ANSTRICHE !!!

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

DER BODEN MUSS TROCKEN, FEST, ÖLFREI UND RAU SOWIE SAUGFÄHIG SEIN.

SAUBERKEIT IST SEHR WICHTIG !

ÖLIGE STELLEN MÜSSEN UNBEDINGT VORHER GERREINIGT WERDEN.

LÖCHER ODER RISSE MÜSSEN VORHER MIT EPOXIDHARZ ODER ANDEREN REPARATUR MATERIALIEN REPARIERT WERDEN

IST ES EIN NEUER BODEN, MUSS ER VOLLSTÄNDIG AUSGETROCKNET SEIN (4-6 WOCHEN)

EINE ALTBESCHICHTUNG MUSS NICHT ENTFERNT ABER AUFGERAUT WERDEN.

LOSE TEILE SOWIE ABPLATZENDE ALTE FARBRESTE, SIND ZU ENTFERNEN.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

30 MIN VERARBEITUNGSZEIT BEI 20°C LUFTTEMPERATUR

NICHT BEI TEMPERATUREN UNTER 7°C / ÜBER 25°C VERARBEITEN DA DIE AUSHÄRTEZEIT DEUTLICH SCHNELLER IST

VERARBEITUNG

1.

KOMPONENTE A MIT EINEM RÜHRWERK AUFMISCHEN

2.

A & B KOMPONENTE IM MISCHUNGS VERHÄLTNISS VON 4:1 LANGSAM MIT DEM RÜHRWERK BEI MAX. 450U/MIN GUT MISCHEN

BIS EIN GLEICHMÄSSIGER SCHLEIERFREIER FARBTON ENTSTEHT

MATERIAL UMTOPFEN UND NOCHMALS GRÜNDLICH MISCHEN

3.

MATERIAL MIT EINER KURZFLORIGEN WALZE AUFTRAGEN

4.

BEI LUFTBLASENEINSCHLÜSSEN CA 5-10 MIN NACH AUFTRAGUNG MIT EINER ENTLÜFTERWALZE ENTLÜFTEN UND AM BESTEN DABEI NAGELSCHUHE VERWENDEN

5.

ZWEITEN ANSTRICH NACH CA 8 STD (WENN DER BODEN NICHT MEHR KLEBRIG IST)

WENN DER ZWEITE ANSTRICH NACH 48 STD STATT FINDET MUSS DIE ERSTE SCHICHT LEICHT ANGESCHLIFFEN WERDEN

FLÄCHE IST NACH 12 STD BEGEHBAR

VOLLE BELASTUNG NACH 7-9 TAGEN

STELLEN SIE BITTE 7 TAGE KEINE FAHRZEUGE IN DIE GARAGE
7 -14 TAGE VOR WASSER SCHÜTZEN (TEMPERATURABHÄNGIG)

VERBRAUCH

CA 200-300G/M²

JE NACH SAUGKRAFT DES UNTERGRUNDES

WIR EMPFHELEN IMMER IMMER 2 ANSTRICHE !!!

ENTSORGUNG

KANN NACH AUSHÄRTUNG WIE BAUSCHUTT ENTSORGTWERDEN