



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM DUSCH-ABDICHTUNG

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** ist eine lösemittelfreie, hochelastische und flüssige Dichtfolie für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen.
- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** ist anwendungsfertig.
- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** eignet sich zur dauerhaften Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten an Wand- und Bodenflächen im Innenbereich. Eine Anwendung außen und im Unterwasserbereich wird nicht empfohlen. Ein 8 kg-Gebinde reicht für ca. 6 m².
- Auch erhältlich als Komplettsset **MEM DUSCH-ABDICHTUNGS-SET** inklusive
 - **MEM DUSCH-ABDICHTUNG**, 8 kg
 - **MEM DICHTBAND SPEZIAL**, 5-m-Rolle, selbstklebend
 - **MEM DICHTMANSCHETTE WAND**, 2 Stück, zur Einbringung von Installationsdurchführungen
 - **MEM UNIVERSALROLLER**, 1 Stück, zum Auftragen.



2. Wirkungsweise

- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** ist aufgrund seiner Zusammensetzung sowohl flexibel als auch absolut wasserdicht.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss fest, trocken und frei von Verunreinigungen und Trennmaterialien sein. Saugende Untergründe mit **MEM SUPER-HAFTGRUND** vorstreichen.
- Eine Schicht **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** mittels Rolle, z.B. **MEM UNIVERSALROLLER** auftragen.
- Bei Eck- und Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich ein selbstklebendes Dichtband, z.B. **MEM DICHTBAND SPEZIAL**, auf die trockene Schicht **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** kleben. Es kann auch ein handelsübliches Dichtungsband in die frische Schicht eingearbeitet werden.
- Installationsdurchführungen mittels einer Dichtungsmanschette, z.B. **MEM DICHTMANSCHETTE WAND** in die Flächenabdichtung einbringen. Die Fugen zwischen Durchdringungen und keramischen Fliesen mit einem lösemittelfreien, acetatvernetzenden Fugendichtstoff aus Silikon-Kautschuk ausspritzen.
- Eine zweite Schicht **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** auftragen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM DUSCH-ABDICHTUNG

- Abschließend keramische Fliesen auf die trockene Schicht **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** mit einem flexiblen Dünnbettmörtel, z.B. **MEM FLEX-KLEBER**, verkleben.
- Nach einer Trocknungszeit von 2-3 Tagen kann mit der Verfugung der Fliesen begonnen werden.

4. Verbrauch

- Ca. 1,5 kg/m² bei 2 Lagen, d.h. ein 8 kg-Gebinde reicht für ca. 6 m².

5. Verarbeitungstemperatur

- + 5°C bis + 30°C (Bauteiltemperatur nicht unter +10 °C)

6. Materialzusammensetzung

- Modifizierte lösemittelfreie Kunststoffdispersion.

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: hellgrau
- Geruch: nein
- Dichte: 1,5 g/ml

8. Reinigung

- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** lässt sich im frischen Zustand mit Wasser entfernen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM DUSCH-ABDICHTUNG

10. Lagerung

- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** ist unangebrochen im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 18 Monate haltbar.

11. Lieferform

8 kg

MEM-Artikelnummer: **30822561**

EAN-Nr.: **4010327086713**

MEM DUSCH-ABDICHTUNGS-SET 9 kg

MEM-Artikelnummer: **30822560**

EAN-Nr.: **4010327086706**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Februar 2021 – ältere Ausgaben ungültig.